

UBS Antigravel Шарпен

Описание: UBS Antigravel е еднокомпонентен продукт на основата на синтетични смоли. При нанасяне формира траен и еластичен слой с фина структура, устойчив на удари от камъчета. Продукта осигурява защита от петролни продукти, вода и сол. UBS Antigravel не съдържа асфалт или битум. Нанесеният слой абсорбира вибрации и звук, може да се боядисва с акрилни продукти.

Основи:

- **Стара боя:** обезмаслете, шкурене на сухо с P220-P360 и обезмаслете отново.
- **Полиестерни китове:** шкурене на сухо P120, обезпрашете и обезмаслете.
- **Полиестерни ламинати:** обезмаслете, шкурене на сухо с P80-P120, обезпрашете и обезмаслете
- **Стомана:** обезмаслете, шкурене на сухо с P80-P120 и обезмаслете отново.
- **Алуминий:** обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново.
- **Галванизирана стомана:** обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново.
- **Неръждаема стомана:** обезмаслете.
- **Пластмаса:** обезмаслете със Silicone remover и матирайте със скоч брайт (Scotch Brite), обезмаслете отново.
- **Двуконпонентни акрилни грундове:** обезмаслете, шкурене на сухо P220– P280, обезпрашете и обезмаслете.
- **Епоксиден грунд:** обезмаслете, шкурене на сухо P220– P280, обезпрашете и обезмаслете

Съпътстващи продукти:

PRIMER HÄRTER Втвърдител за епоксиден грунд

THINNER Разредител за база, акрилни и епоксидни продукти.

Параметри при нанасяне:

Вискозитет: DIN 4/20°C - 15÷20 s

Дюза на бояджийският пистолет: Ø 4,0 mm

Работно налягане : 2-4 bar

Съдържание на летливи органични съединения(ЛОС):

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (Б/в) е 840 гр./л.

ЛОС=560гр./л.

* За готова за нанасяне смес съгласно директива EU Directive 2004/42/EC.

Нанасяне:


UBS Antigravel да HE се нанася при температури под +15°C и влажност на въздуха над 80%.



2-3X, 2÷4 bar.
Ø4,0mm



100 µm
единичен слой



5÷10 мин. / 20°C



40÷60 мин. / 20°C

Дебелина на слоя: 100 µm единичен слой

Време за съхнене: 40 - 60 мин. при 20°C

Теоретичен разход: 3,5 m² при приблизителна дебелина на слоя 100 µm.

Цвят: Черен, сив, бял.

Почистване на инструментите: White spirit или NC разтворител.

Съхранение и срок на годност:

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина.

Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

UBS Antigravel: 24 месеца при 20°C.

Безопасност: Виж информационният лист за безопасност.