

FÜLLER SPRAY PRIMER

Описание: FÜLLER SPRAY е бързосъхнещ акрилен грунд. Перфектен за бърз ремонт. Продуктът може да се използва како грунд за бои на водна основа и за бои на основата на разредител. FÜLLER SPRAY - Primer притежава перфектна адхезия към различни видове повърхности.

Подготовка на основата:

- Стара боя: обезмасляване, шлайфане на сухо с P220 ÷ P360
- Полиестерни китове: обезмасляване, шлайфане на сухо с P240 ÷ P320
- Полиестерни ламинати: обезмасляване, шлайфане на сухо с P280
- Стомана: обезмасляване, шлайфане на сухо с P120 ÷ P240
- Пластмасови повърхности: обезмаслете с SPECTRAL PLAST 815, матира се повърхността със скоч брайт, обезмасляване. Нанася се пластофикс SPECTRAL PLAST 705. При необходимост се нанася и добавка увеличаваща еластичността SPECTRAL PLAST 775.
- Епоксиден грунд: До 12 часа без шлайфайте, след това да се шлайфа с P320.

Съдържание на летливи органични съединения(ЛОС):

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (Б/в) е 840 гр/л.
ЛОС=680гр./л.

* За готова за нанасяне смес съгласно директива EU Directive 2004/42/EC.

Нанасяне:

Нанесете два мокри слоя, като оставяте време след всеки слой между 2÷5 минути при 20°C, за изпарение на разредителя. Времето зависи от температурата и дебелината на слоя.



Разтръскайте спрея за около 2 минути преди употреба.



Нанесете 2 до 3 слоя върху почистена и обезмаслена повърхност. Изчакайте предишният слой напълно да матира преди нанасяне на следващ слой.



Времето за втвърдяване е 15 – 30 минути при температура от 20°C



ВНИМАНИЕ! След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.

Цвят:

Сив

Съхранение и срок на годност:

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина.

Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

FÜLLER SPRAY PRIMER: 5 години при 20°C

Безопасност:

Виж информационният лист за безопасност.