



Техническа карта  
**SPECTRAL SOFT**

Двукомпонентен мултифункционален кит

Свързани продукти

Betox 50PC

Втвърдител

СВОЙСТВА

- Мултифункционален полиестерен кит.
- Комбинира свойствата на запълващите китове( добра адхезия към различни по вид повърхности, изравняване на големи неравности, лесен за използване и може да се шлайфа с едра шкурка) и свойствата на финишните китове(нанасяне на тънък слой и ремонт на малки дефекти, шлайфа се с фина шкурка)
- Много лесен за нанасяне.
- Много лесен за шлайфане.
- Гладка повърхност.

ПОВЪРХНОСТИ	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете
Галванизирани стомана	обезмаслете, матиране със скочбрайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново
Алуминий	обезмаслете, матиране със скочбрайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете
Епоксиден грунд UNDER 385	От 30 мин. до 12 ч. след нанасянето на грунда при температура от 20°C – без шлайфане. Над 12 ч. : обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново.
Епоксиден грунд UNDER 385-00	От 30 мин. до 12 ч. след нанасянето на грунда при температура от 20°C – без шлайфане. Над 12 ч. : обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново.

<b>ВНИМАНИЕ</b> - Полиестерният кит да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.		
<b>ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ</b>		
	Spectral SOFT Втвърдител	Тегловно съотношение
		100 гр. 2 гр.
<b>Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя</b>		
4÷6 мин. при 20°C		
<b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ</b>		
Гранична стойност на ЛОС кат. Б(б)		250 гр./л
Съдържание на ЛОС		90 гр./л
*За готова за нанасяне смес		
<b>Условия за нанасяне</b>		
Китът трябва да се нанася при температура над + 10°C.		
<b>НАНАСЯНЕ</b>		
	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмаслете с антисил Spectral EXTRA 785.	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит SOFT : 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
<b>СЪХНЕНЕ</b>		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 мин.	10 мин.
ВНИМАНИЕ: Времето за съхнене се отнася за температурата на индивидуалните елементи.		
<b>Сушене с инфрачервена лампа</b>		
	Дистанция  Времето зависи от типа и мощността на лампата.	Съгласно указанията на производителя. Приблизително 5 мин.
<b>ШЛАЙФАНЕ</b>		
	Грубо	P80 ÷ P120
	Фино	P120 ÷ P240

<b>ЦВЯТ</b>	
Бежов	
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО</b>	
NC разредител.	
<b>УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ</b>	
Съхранява се в сухо и хладно помещение, далеч от източници на огън и топлина. Да не се излага на пряка слънчева светлина.	
<b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>	
Spectral SOFT	24 месеца / 20°C
Втвърдител	18 месеца / 20°C
<b>МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b>	
Виж Информационния лист за безопасност	