



Техническа карта
SPECTRAL PLAST 825

Продукт повишаващ адхезията на полиуретанови
и акрилни продукти към различни повърхности.

Spectral PLAST 825
Spectral SOLV 855


Свързани продукти

Продукт повишаващ адхезията
Акрилен разреждател, стандарт






СВОЙСТВА

- Използва се като добавка към двукомпонентни грундове, а също така може да се използва самостоятелно.
 - Отлична адхезията към пластмаси.
- **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** да се използва при нанасяне на покрития върху полипропилен (PP) и неговите смеси.
- **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО** е да се използва при нанасяне на покрития върху други пластмасови повърхности.

ОСНОВА	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Пластмаса	Виж инструкцията за боядисване на пластмаса.
ВНИМАНИЕ! SPECTRAL PLAST 825 не повишава адхезията към полиетилен (PE) и тефлон (PTFE).	

ВНИМАНИЕ!	
	Разтръскайте преди употреба

Употреба на SPECTRAL PLAST 825

Добавка за двукомпонентни грундове	Еднокомпонентен грунд				
За максимално увеличаване на адхезията вижте техническите карти, на съответни грундове, за съотношенията, в които трябва да се смесят.		SPECTRAL PLAST 825	Обемно съотношение	Тегловно съотношение	
		SPECTRAL SOLV 855	1	100	
				1	96
Грундове съвместими с SPECTRAL PLAST 825: Spectral UNDER 325 акрилен грунд Spectral UNDER 335 акрилен грунд Spectral UNDER 355-00 акрилен грунд Spectral UNDER 365 акрилен грунд Spectral UNDER 375-00 акрилен грунд Spectral UNDER 385 епоксиден грунд Spectral UNDER 385-00 епоксиден грунд Spectral UNDER 00-RACE аспартанов грунд Не използвайте с продукти на водна основа.		Конвенционален бояджийски пистолет	Дюза	Налягане	Дистанция
			1.2÷1.3 мм	3÷4 bar	15÷20 см
		бояджийски пистолет с ниско налягане, HVLP гравитачен	1.2÷1.3 мм	2 bar	10÷15 см
		Бележка: Следвайте инструкциите на производителя на оборудването.			
		Брой слоеве	1÷2		
		Дебелина на единичен сух слой.	5÷10 µm		
	Време за изпарение между слоевете	2÷5 мин			
	Време за съхнене	5÷10 мин/20°C			

Почистване на инструментите

NC разредител или акрилен разредител SOLV 855.

Съхранение

Да се съхранява в сухо и хладно помещение, далеч от източници на огън и топлина.
Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Срок на годност

Spectral PLAST 825 24 месеца/ 20°C

Безопасност

Виж Информационният лист за безопасност.