

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Техническа карта **SPECTRAL PLAST 705**

Продукт повишаващ адхезията на полиуретанови
и акрилни продукти към различни повърхности.

Spectral PLAST 705

Свързани продукти
Продукт повишаващ адхезията

СВОЙСТВА




- Перфектна адхезия
- **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** се използва при боядисване на полипропилен и неговите смеси
- Препоръчителен при боядисване на други пластмасови повърхности




| ОСНОВА | ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА |
|---|--|
| Пластмаса | Виж инструкцията за боядисване на пластмаса. |
| Стомана | Обезмаслете, матиране със скочбрайт, обезмасляване отново. |
| Алуминий | |
| Галванизирани стомана | |
| Неръждаема стомана | |
| Полиестерни ламинати | |
| ВНИМАНИЕ! SPECTRAL PLAST 705 не повишава адхезията към полиетилен (PE) и тефлон (PTFE). | |

| Съдържание на летливи органични съединения | |
|---|---------|
| Максимално съдържание на ЛОС кат Б/г* | 840 g/l |
| Съдържание на ЛОС за продукта SPECTRAL PLAST 705 | 830 g/l |
| Съдържание на ЛОС за продукта SPECTRAL PLAST 705, spray | 710 g/l |








*за готова за нанасяне смес

| УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ |
|--|
| Лакът трябва да се нанася при температура над 15°C и влажност не по висока от 80%. |

| НАНАСЯНЕ на SPECTRAL PLAST 705 | |
|---|--|
|  | Обезмасляване. |
|  | Матиране със скочбрайт (Scotch Brite). |
|  | Обезмасляване. |


| | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--|-----------|
|  | Конвенционален бояджийски пистолет | Дюза | Налягане | Дистанция |
| | | 1.2÷1.4 мм | Следвайте инструкциите на производителя на оборудването. | |
|  | Брой слоеве | | 1÷2 | |
| | Дебелина на единичен сух слой. | | 5÷10 µm | |
|  | Време за изпарение между слоевете | | 5÷10 мин | |

НАНАСЯНЕ на SPECTRAL PLAST 705, спрей

| | |
|---|--|
|  | Обезмасляване. |
|  | Матиране със скочбрайт (Scotch Brite). |
|  | Обезмасляване. |
|  | 30 сек. |
|  | 1÷2 слоеве |
|  | 5÷10 мин/20°C |
|  | 5 сек |

ВНИМАНИЕ! Преди нанасяне на следващи следващ слой SPECTRAL PLAST 705, **НЕ** шкурете повърхността.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

| | |
|---|---------------|
|  | 5÷10 мин/20°C |
|---|---------------|

Почистване на инструментите

NC разредител или акрилен разредител SOLV 855.

Цвят

Светло жълт

Съхранение

Да се съхранява в сухо и хладно помещение, далеч от източници на огън и топлина.

Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Срок на годност

Spectral PLAST 705 24 месеца/ 20°C

Spectral PLAST 705, спрей 5 години/ 20°C

Безопасност

Виж Информационният лист за безопасност.