

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Техническа карта
SPECTRAL UNDER 345
Двукомпонентен реактивен грунд

Свързани продукти

SPECTRAL UNDER 345


Spectral H 6915




Реактивен грунд

Втвърдител

СВОЙСТВА

- Много добра антикорозионна защита.
- Отлична адхезия.
- Нисък теоретичен разход.
- Лесно и бързо нанасяне.

ПОВЪРХНОСТИ			
Стомана		Обезмасляване, шлайфане „на сухо“ с P120÷P240 .	
Алуминий		Обезмасляване, матира се повърхността със скочбрайт, обезмасляване.	
Галванизирани стомана		Обезмасляване, матира се повърхността със скочбрайт, обезмасляване.	
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ			
		Обемно съотношение	Тегловно съотношение
	UNDER 345	1	100
	H 6525	1	80

ВИСКОЗИТЕТ				
	DIN 4/20°C	18÷20 s		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ				
Гранична стойност на ЛОС кат. Б(в) *		780 гр./л		
Съдържание на ЛОС		780 гр./л		
*За готова за нанасяне смес				
Условия за нанасяне				
Грундът трябва да се нанася при температура над 15°C и влажност не повече от 80%.				
НАНАСЯНЕ НА UNDER 345				
		Дюза	Налягане	Дистанция
	Конвенционален бояджийски пистолет	1.2÷1.5 мм.	3÷4 bar	15÷20 см
	Бояджийски пистолет HVLP	1.2÷1.3 мм.	2 bar	10÷15 см
	Брой слоеве	1÷2		
	Дебелина на единичен сух слой.	5 ÷ 10 µm		
	Теоретичен разход	7 m ² /l при обща дебелина на нанесеният слой грунд 15 µm		
	Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя	2 дни		
	Време за изпарение между слоевете	3 ÷ 5 мин.		
Да НЕ се нанасят полиестерни китове и епоксидни грундове директно върху UNDER 345.				
СЪХНЕНЕ				
		7 мин. / 20°C		
ВНИМАНИЕ: Времето за съхнене се отнася за температурата на индивидуалните елементи.				
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО				
Акрилен разреждател Spectral SOLV 855 или NC разреждател.				
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ				
Съхранява се в сухо и хладно помещение, далеч от източници на огън и топлина. Да не се излага на пряка слънчева светлина.				
СРОК НА ГОДНОСТ				
Spectral UNDER 345		24 месеца / 20°C		
Spectral H 6515		24 месеца / 20°C		
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ				
Виж Информационният лист за безопасност				

SPECTRAL UNDER 345

Количество на смесване по тегловни части.

ВНИМАНИЕ!

За получаване на грунд с точните параметри е задължително спазването на точните дози на индивидуалните компоненти.

Смесено количество литър	Грунд Spectral UNDER 345 грам	Втвърдител Spectral H 6915 грам
0.10 л.	53 г.	45 г.
0.20 л.	107 г.	89 г.
0.30 л.	160 г.	134 г.
0.40 л.	213 г.	178 г.
0.50 л.	267 г.	223 г.
0.75	400 г.	334 г.
1 л.	533 г.	445 г.
2 л.	1066 г.	890 г.