

SPECTRAL




COLOR TECHNOLOGY

Техническа карта
SPECTRAL UNDER 395

Антикорозионен епоксиден грунд в аерозолна опаковка

Свойства

- Продукт в аерозолна опаковка
- Специализиран продукт за частичен ремонт за покриване на оголени метални повърхности.
- специални антикорозионни добавки
- гладка повърхност

Основа	
Стара боя, включително термопластични бои	Обезмасляване, шлайфане на „сухо“ P220÷P360.
Полиестерни китове	Шлайфане на „сухо“ с P240÷320.
Епоксиден грунд	Изчаква се 12 часа преди да се шлайфа с P320.
Стомана	Обезмасляване, шлайфане на „сухо“ с P120.
Алуминий	Обезмасляване, шлайфане на „сухо“ с P280÷P360 или матиране със скочбрайт, обезмасляване.
Галванизирани повърхности	Обезмасляване, матиране със скочбрайт, обезмасляване
Неръждаема стомана	Обезмасляване.
Реактивен грунд (Wash primer)	Нанася се след изсъхване.
Полиестерни ламинати	Обезмасляване, шлайфане на сухо с P280.
Съдържание на Летливи Органични Съединения	
Гранична стойност на ЛОС кат. Б(в)	840 гр./л
Съдържание на ЛОС	685 гр./л
Инструкция за използване	
 2 мин.	За да се постигне еднородна смес флакона да се разтръска приблизително за 2 мин. преди използване.
 2-3 слоя	Нанасят се 2-3 слоя върху предварително подготвената и обезмаслена повърхност. Грундът може да се използва и във версия „мокро в мокро“.
 10-15 мин./20°C	Време за съхнене: 10-15 минути при 20°C.



5 сек.

ВНИМАНИЕ: Почиствайте дюзата след използване – обърнете флакона в позиция „с дъното на горе“ и пръскайте за около 5 сек. до излизане на чист газ.

Срок на годност

Spectral UNDER 395

5 години / 20°C

Безопасност

Виж Информационен Лист за Безопасност

Допълнителна информация

Spectral UNDER 395 е предназначен за покриване на оголени метални повърхности появили се при шлайфането на положен слой грунд.

Отличните му антикорозионни свойства позволяват да се използва като самостоятелен грунд при малки „spot“ ремонти.